

TEKNISK DATABLAD - 2K SEALING ADHESIVE SX®1

2K Sealing Adhesive SX®1 er en 2-komponent cementbaseret og UV-beständig sprøjtemembran, der kan anvendes både som vandtætningsmembran og hæftebro for eftermontage af fleecemembraner. Membranen er meget fleksibel og hurtighærdende med en god vedhæftning på de fleste mineralske overflader.

2K Sealing Adhesive SX®1 danner en elastisk forsegling, som hverken krymper eller revner. Membranen er vandtæt, frostbestandig, og resistent overfor klorider.

Samtidig er 2K Sealing Adhesive SX®1 diffusionsåben, hvilket gør det muligt at påføre membranen på grøn beton direkte efter afforskalling.

Revneoverbyggede over 1mm selv ved lave temperaturer.

Membranen kan anvendes ved både positivt og negativt vandtryk.



Arbejds-
temperatur
mellem
+5 og +25
grader



DS/EN 14891



UV-
bestandig



Sprøjtes på



Rulles på



FORDELE

- ✓ Cementbaseret
- ✓ UV-beständig
- ✓ Fri for bitumen
- ✓ Kan anvendes ved både positivt og negativt vandtryk



ANVENDELSE

- Kan bruges som vandtætningsmembran på mineralske overflader såsom beton og murværk
- Anvendes som hæftebro ved eftermontering af fleece membraner på eksisterende betonoverflader
- Anvendes som overflademembran imod karbonisering

BRUGSVEJLEDNING

Forberedelse af underlag:

- Underlaget skal være tørt, plant, stabilt, frostfrit, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, støv, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
- Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkel) med passende materiale som fx. Mapei RediRep 45 RSF
- Større ujævnheder skal fyldes med en passende mørtel som fx. Mapei Redi-Rep 45 RSF.
- Fugt overfladen inden 2K Sealing Adhesive SX®1 påføres (undgå stående vand på overfladen).

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

BRUGSVEJLEDNING

Udførelse:

- Mix komponent A med komponent B (1:1 vægt) i en ren beholder indtil der ikke er nogle klumper
- Påfør 2K Sealing Adhesive SX®1 på overfladen i et jævnt lag ved brug af enten børste, pensel, spatel eller sprøjte
- Efter blanding skal produktet påføres indenfor 45 min.
- Der må ikke tilsættes andre materialer/tilsætningsstoffer
- Efter påføring skal membranen beskyttes mod for hurtig fordamning, ekstrem varme, sollys, blæst, frost og regn.
- Ved påføring af flere lag, kræves der en hærdetid på mindst 90 min. inden påføring af næste lag
- Det er tilladt at gå på den påførte 2K Sealing Adhesive SX®1 efter 24 timer
- Tørretiden afhænger af temperatur, vind og luftfugtighed samt lagtykkelsen. Ved en temperatur på +20C° og en relativ luftfugtighed på 50% er den forventet tørretid ca. 2 timer (2 mm).
- I ikke tørret tilstand har membranen en grå farve, som skifter til sort/mørkegrå når membranen er tørret.

Værktøj og eventuelt spild skal rengøres med det samme med rent vand.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Arbejdstemperatur	+5°C til +25°C
Farve	Grå/sort
Densitet	ca. 1,14 g/cm ³
Forbrug	Som hæftebro: 1 mm Ved permanent vandtryk: minimum 2 mm. 1,6 kg/m ² pr. mm lag
Blandingsforhold	1:1 (Én del A komponent til én del B komponent)
Samlet lagtykkelse	Minimum 2,0 mm
Arbejdstid efter blanding	ca. 45 min.
Tørretid - første lag	ca. 90 min.
Opbevaring	Koldt, beskyttet mod fugt
Holdbarhed	6 måneder i original uåbent emballage

PAKNING OG OPBEVARING

Spande:

- 10 kg. (5+5)
- 20 kg. (10+10)

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad kan hentes på www.haucon.dk.

CE-MÆRKNING

Produktet er underlagt Byggevareforordningen 305/2011 og CE-mærket iht. DS/EN 14891:2012.



Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.