

# Mapetard SS

## Overfladeretarder til frilægning af støbeskel



### PRODUKTBEKRIVELSE

**Mapetard SS** er en vandbaseret overfladeretarder der anvendes til frilægning af støbeskel.

**Mapetard SS** består af retarderende komponenter og et hvidt farvestof. Påføring af **Mapetard SS** under eller umiddelbart efter støbearbejdet, inden betonen er afbundet, er en rationel, effektiv tidsbesparende metode til forberedelse af støbeskel.

**Mapetard SS** er ud fra miljøhensyn det bedste alternativ ved frilægning af støbeskel, idet produktet kun indeholder vand som opløsningsmiddel.

### EGENSKABER

**Mapetard SS** forhindrer det yderste lag af betonen i at afbinde og hærde.

**Mapetard SS** kan anvendes ved såvel elementproduktion som ved pladsstøbt beton på horisontale og vertikale flader.

**Mapetard SS** vil i kontakt med den friske beton trænge ind i de yderste 5 - 15 mm afhængig af påført mængde. Dette lag vil ikke være afbundet når resten af betonen er hærdet. Den yderste mørtel lader sig let vaske af og det grove tilslag fremstår som frilagt.

### BRUGSANVISNING

Ved åbne støbeskel påføres **Mapetard SS** den friske betonoverflade strakt efter afsluttet støbearbejde. Produktet påføres med kost eller sprøjte. En ren sprøjte til formolie er velegnet til produktet. Tykkelsen af det påførte lag skal normalt være som en lak.

**Mapetard SS** indeholder et hvidt farvestof der letter kontrollen ved påføring med hensyn til tykkelsen af det påførte lag samt ensartetheden af påføring over hele overfladen.

Resultatet efter spuling med vand er en ren og ru overflade. Det grove tilslag bliver delvist frilagt, herved opnås en udmærket forandring for videre påstøbning. Normalt forbrug af **Mapetard SS** er ca. 0,1 kg/m<sup>2</sup>.

### VÆR OPMÆRKSOM PÅ

**Mapetard SS** skal rystes eller omrøres før anvendelse. Står produktet i åben emballage vil det tørre ud i løbet af kort tid.

### EMBALLAGE

**Mapetard SS** leveres i 25 liters dunke.

### OPBEVARING OG HOLDBARHED

Ved opbevaring mellem +8°C og +35°C i lukket original emballage bevarer produktet sine egenskaber i mindst 12 måneder. Forsigtig omrøring før brug anbefales. Hvis produktet udsættes for direkte sollys, kan det føre til variationer i farven uden at dette påvirker produktets egenskaber.

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG BRUG

Mapetard SS er ved anvendelse ikke mærkningspligtig efter dagens regulativer. Det anbefales dog at der benyttes personlige værnemidler som handsker og briller samt at tage de sædvanlige forholdsregler der gælder ved håndtering af kemiske produkter.

For yderligere og fuldstændig information vedrørende sikker håndtering af produktet, henvises til leverandørbrugsanvisning som findes på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)

PRODUKT FOR PROFESSIONELT BRUK

## BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer som forekommer i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vor nuværende viden om og erfaring med vore produkter.

Al ovenstående information må derfor betragtes som vejledende og danne grundlag for vurdering. Enhver som anvender produktet skal på forhånd sikre sig at produktet er egnet til den påtænkte brug. Brugeren står selv som ansvarlig såfremt produktet bliver anvendt til andre formål end anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Venligst referer til senesteopdaterede version af teknisk datablad der findes tilgængeligt på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)

**Alle referencer for produktet er tilgængelige ved forespørgsel og på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk) eller [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

### PRODUKTINFORMATION

Form:	væske
Farve:	hvid
Viskositet:	letflydende
Tørstofindhold, %:	23,0 ± 1,1
Densitet, g/cm <sup>3</sup> :	1,09 ± 0,02
pH:	8 ± 1