

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA SAM PRIMER

### BESKRIVELSE

Farveløs primer til overflader for vedhæftning af HyDra SAM 1,5 Wall vandtætningsmembran.

HyDra SAM Primer kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, fundament er og kældervægge. Vedhæfter på alle kendte og egnede mineralsubstrater såsom kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, porebeton, puds og støbt gulv.



Arbejds-  
temperatur:  
+5°C til +30°C



Miljøvenlig  
& opløsnings-  
middelfri



Klar til brug



Kan påføres  
med rulle



Kan påføres  
med børste



### FORDELE

- ✓ Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig
- ✓ Klar til brug
- ✓ Påføres med rulle eller børste

### MONTAGE

- Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, jævnt, stabilt, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, revner, støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
- Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkehl) med passende materiale
- HyDra SAM Primer er klar til brug og påføres med en bred børste eller rulle, som jævnt fordeler primeren på underlaget
- Så snart HyDra SAM Primer er tørret på overfladen og bliver gennemsigtig, kan HyDra SAM 1,5 Wall membranen påføres - **OBS primeren skal stadig være klisteret men ikke våd.**

### EGENSKABER

Forbrug*	0,15-0,25 l/m <sup>2</sup>
Densitet	1,0 kg/l
Kan bruges efter**	45 minutter
Arbejdstemperatur***	-5°C til +30°C

\* Det viste forbrug er minimumsværdi - Afhænger af påførelsesmetoden.

\*\* Tiden kan variere afhængigt af fugtighed, temperatur, tykkelse og underlag. Tiden er baseret på klima: +23°C og 50% relativ luftfugtighed.

\*\*\* Temperatur: Komponent, installation og omgivelsestemperatur.

### PAKNING OG OPBEVARING

5 liter spand | 60 spande/palle |  
Pallevægt: ca. 350 kg

Ved frostfri opbevaring mindst 12 måneders holdbarhed.

### BEMÆRKNINGER

- Beskyt den nyligt anvendte primer fra regn, frost og stærkt sollys, indtil det er tørt
- Ved lave temperaturer i forbindelse med høj luftfugtighed kan tørretiden forsinkes
- Yderligere oplysninger om vandtætningsprodukter kan findes på vores hjemmeside [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk)
- Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladet som er tilgængeligt på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk)

### CE-MÆRKNING

HyDra Sam Primer er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevarerforordningen Nr. 305/2011.

### SIKKERHEDSDATABLAD

For mere information vedrørende sikker håndtering af produktet, se seneste udgave af sikkerhedsdatablad på vores hjemmeside: [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk).

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.