



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende produkter.



### 1K radontætning

Til tætning omkring mange tætsiddende gennembrydninger f.eks. i tekniskabe. Radontætning er en neutral, lugtfri, fugthærdende selvudflydende masse, fri for opløsningsmidler og ftalater. Den 1-komponente masse danner en stærk men samtidig elastisk tætning omkring installationer til udfyldning af huller i gulve.

### Anvendelse:

Massen er selvudflydende, men kan hjælpes op ad kanter med en pensel. Massen svinder meget lidt. Kan overmales. Hæfter til de fleste byggematerialer (med undtagelse af PE, PP, Teflon® (PTFE) og lignende plasttyper) og kan optage mindre bevægelser. Lagtykkelse minimum 10-15 mm.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produceret i EU.

### Fordele

- ✓ Danner en stærk og samtidig elastisk tætning
- ✓ Kan overmales
- ✓ Massen svinder meget lidt

### Tekniske specifikationer

| Egenskab        | Standard                             | Værdi                                  |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Type            | Fugthærdende                         | Neutral Silan Modifieret Polymer (SMP) |
| Hårdhed         | ISO 868                              | Ca. 45 Shore A                         |
| Brudstyrke      | ISO 37                               | 2,0N/mm <sup>2</sup>                   |
| Brudforlængelse | ISO 37                               | 200%                                   |
| Arbejdstemp.    |                                      | 5°C til 40°C                           |
| Tørretid        |                                      | 2 mm/24 timer                          |
| Lagtykkelse     |                                      | Minimum 10-15mm                        |
| Temp. område    |                                      | Ca. -40 til +80 C                      |
| Malkode         | 1993                                 | 1-1                                    |
| Lagertid        | Lukkede dunke på koldt og tørt lager | 6 måneder                              |
| Affaldskode     | EAK                                  | 08 04 10                               |

### Dimensioner

| Volumen | Varenummer |
|---------|------------|
| 2500 ml | 2044       |