

<b>EUROBENT Sp. z o.o.</b> <b>Kliczkowska 42</b> <b>PL-58-100 Świdnica</b>	<b>TECHNICAL DATA SHEET</b> <b>Karta techniczna</b>
<b>BENTONITE BAGS 20 kg/ BENTONIT WORKI 20 kg</b>	
Parameter to be controlled/ Parametr kontrolowany:	Index value/ Wartość zadana:
Montmorillonite content XRD <b>CUR 33</b>	min75 %
Swelling capacity <b>ASTM D 5890</b> Pęcznienie	min 24 ml/2g
Moisture content <b>DIN 18121</b> Wilgotność	Max 12 %
pH 10% suspension pH 10% zawiesiny	9,0 – 11,0
Fluid loss <b>ASTM D 5891</b> Utrata płynu	Max 18 ml
Granulation <b>PN-83/H-10077</b> Granulacja	0,0-1,0 mm
Water Absorption <b>DIN 18132</b> Absorpcja wody	min 500 %

**Poland 58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 42**

tel/fax +48 74 857 50 81

[www.eurobent.com](http://www.eurobent.com);  [office@eurobent.com](mailto:office@eurobent.com)

IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000297336

Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł

NIP 884-26-51-736; REGON 020678548

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
we Wrocławiu

Deutsche Bank Polska S.A.

Pl. Grunwaldzki 36, PL-50-364 Wrocław

PL 10 1910 1048 2792 0378 4147 0001 - PLN

PL 80 1910 1048 2792 0378 4147 0002 - EUR

PL 53 1910 1048 2792 0378 4147 0003 - GBP

SWIFT: DEUTPLPX