

Kontrolskema for montering af HyDra Tex 5000 CP



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør	
Kontrolleret af	Konstruktionsdel		
Kontrolpunkter		Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
Før montering fjernes løse sten og andre skarpe genstande.			
Underlaget skal være rengjort for slam og is.			
Den ikke-vævede side af membranen skal vende mod den friske beton, når der støbes.			
Membranen skal overlappes med min. 10 cm (20 cm ved de store ruller). Kontrollér altid alle samlinger.			
Indvendige hjørner sikres og tættes med HyDra Tex bentonit pasta.			
Overgang mellem bundplade og væg sikres og tættes med HyDra Tex bentonit pasta.			
Kontrollér for rifter og skader. Eventuelle skader repareres med bentonit pasta.			
Efterfyldes med komprimerbare masser (må ikke indeholde spidse partikler).			
Membranen sikres med topliste på vertikale flader.			
Massetryk min. 200 kg./m ² (20 cm sand eller tilsvarende).			
Eventuelle buler/forskydninger i underlaget tættes med bentonit pasta.			
Anmærkninger		Monteringsdato	Støbedato
		Vejrforhold	Temperatur
Kontrolleret og godkendt af	Dato	Ref. Tegningsnummer	

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93