

TEKNISK DATABLAD

HyDra Tex Bentonit pulver

Den følgende tabel viser egenskaber for HyDra Tex Bentonit pulver som anvendes ved overlappning af membraner.

Geotekstil egenskaber	Testmetode	Værdi
Bentonit egenskaber		
Montmorillonit indhold	CUR 33	≥ 75 %
Ekspanderende kapacitet	ASTM D 5890	≥ 24 ml/2 g
Væsketab	ASTM D 5891	< 18 ml
Vandindhold	DIN 18121	< 12 %
pH 10% suspension	-	9,0 - 11,0
Granulation	PN-83 / H-10077	0,0 - 1,0 mm
Vand absorbering	DIN 18132	> 500 %

Pakning:	Pose	20 kg
-----------------	------	-------

Ovenstående data er gennemsnitsværdier afledt af standard tests og er omfattet af normal produkt variation. Der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden varsel til enhver tid.