

Kontrolskema for montering af HyDra Tex 5000 X2



| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projekt | Entreprenør | Ansvarlig montør |
| | | |
| Kontrolleret af | Konstruktionsdel | |
| | | |

Kontrolpunkter

Før montering fjernes løse sten og andre skarpe genstande.

Underlaget skal være rengjort for slam og is.

Den ikke-vævede side af membranen skal vende mod den friske beton, når der støbes.

Membranen skal overlappes med min. 10 cm (20 cm ved de store ruller). Kontrollér altid alle samlinger.

Indvendige hjørner sikres og tættes med bentonit pasta*.

Overgang mellem bundplade og væg sikres og tættes med bentonit pasta*.

for rifter og skader. Eventuelle skader repareres med bentonit pasta*.

Efterfyldes med komprimerbare masser (må ikke indeholde spidse partikler).

Membranen sikres med topliste på vertikale flader.

Massetryk min. 200 kg/m² (20 cm sand eller tilsvarende).

Eventuelle buler/forskydninger i underlaget tættes med bentonit pulver.

*Bentonit pasta består af HyDra Tex bentonit pulver opløst i vand

Anmærkninger

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Kontrolleret og godkendt af | Dato |
| | |

Montørens egenkontrol Formandens kontrol

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Monteringsdato | Støbedato |
| | |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Vejrforhold | Temperatur |
| | |

| |
|----------------------------|
| Ref. Tegningsnummer |
| |

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93