

MasterFinish FW 324

Feb. 2018

MasterFinish FW 324 anvendes ved betonstøbning ved vanskelige afformninger f.eks. udsparinger, dorne og indsatse.

EGENSKABER

MasterFinish FW 324 er en kemisk/fysisk virkende formvoks, der nedsætter friktionen ved afformning.

BRUGSANVISNING

MasterFinish FW 324 leveres brugsfærdig.

Inden påføring af formvoks skal formen være omhyggeligt rensed.

Påføringen kan ske med pensel, rulle eller klud.

MasterFinish FW 324 kan anvendes ved temperaturer ned til -15°C.

Formvoksens egentemperatur bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formvoksens faldende temperatur.

OPBEVARING

MasterFinish FW 324 bør opbevares mellem 0°C og +20°C i tæt tillukket emballage.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 år.

LEVERING

15 l spand

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Formvoks
Aktive komponenter	Paraffinvoks, raffineret mineralolie
Densitet (20°)	Ca. 0,85 kg/ltr
Flammepunkt	>100°C
Udseende	Gul Pasta

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Tlf.: +45 74 66 15 11, Fax +45 74 69 44 11
www.master-builders-solutions.basf.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af BASF A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.