

Hydra Armeringsvæv

Beskrivelse

Hydra Armeringsvæv er et armeringsvæv, som er forskydningsfast og modstandsdygtig over for alkali. Til forstærkning af Hydra BitumenFugtisoleringmembran iht. kravene i DIN 18195.

- modstandsdygtig over for alkali
- forskydningsfast
- egnet til belastningstilfælde if. DIN 18195-5 og DIN 18195-6
- kan opbevares i 24 måneder i original emballage

Funktion

Glassilkevæv er modstandsdygtig over for alkali, og beklædt med kunststof til indstøbning i Hydra BitumenFugtisoleringmembran i forbindelse med kritisk underbund og ekstremt høje belastninger.

- som forstærkningsindlægning i Hydra BitumenFugtisoleringmembran, til belastningstilfælde if. DIN 18195-5 og DIN 18195-6
- anbefales til kritiske underlag, som eksempelvis porebetonsten

Montering

Hydra Armeringsvæv skæres af i passende længde og indlægges på det nyligt påførte første forseglingslag med et glittebræt. Hydra Armeringsvæv må ikke trykkes ned på underbunden.

Herefter påføres det andet forseglingslag. Forstærkningsindlægget skal dækkes fuldstændigt med det tykke bitumenlag og må ikke stikke ud af forseglingen nogen steder.

- Indtil forarbejdning skal Hydra Armeringsvæv beskyttes mod sol, frost, varme og fugt.
- Beskyttelsespap fjernes først på arbejdsstedet.
- Hydra Armeringsvæv er ikke et farligt stof iht. bekendtgørelsen om farlige stoffer.
- De almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med byggematerialer skal overholdes.

Bemærk: Se også de pågældende tekniske datablade om Hydra BitumenFugtisoleringmembran.

Teknisk data

Prøvning	Betingelse	Resultat
Farve		hvid
Råstof		100% glasfiber
Fladevægt	med imprægnering	ca. 165g / m ²
	uden imprægnering	ca. 150g / m ²
Maskestørrelse		3,5 x 3,5 mm
Glødetab		ca. 23 %
Vævsbinding		Drejning
Rivestyrke	Leveringstilstand	Kæde ca. 1970N / 5cm Skud ca. 2133N / 5cm
	efter 28 dages lagring i 5% Natronlud	Kæde ca. 980 N / 5cm Skud ca. 935 N / 5cm

CE-mærkning

Hydra Armeringsvæv er ikke underlagt nogen harmoniseret europæisk standard og skal derfor ikke CE-mærkes iht. Byggevareforordningen pr. 1. juli 2013.

Pakning

Leveres i ruller à 1 x 50m

Opbevaring

Hydra Armeringsvæv opbevares beskyttet mod sol, frost, varme, fugt og støv. Ved overholdelse af ovennævnte betingelser, i original emballage op til 24 måneder.

Sikkerhedsdatablad

Der foreligger intet krav om separat sikkerhedsdatablad på dette produkt. Kontakt venligst HauCon A/S.